

Bản chi tiết sản phẩm

Kingsmen GS200 - CHUYÊN DỤNG CHO GẠCH MOSAIC VÀ HỒ BƠI

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM

CHUYÊN DỤNG CHO GẠCH MOSAIC VÀ HỒ BƠI với khả năng kháng được các tác động ngoại lực ưu việt gấp 5 lần so với bột ron truyền thống, chống chịu áp lực nước tốt, chống bong tróc nứt vỡ, chống rêu mốc, ố vàng và kháng được các chất tẩy rửa mạnh. Đặc biệt, thành phần cát Silica không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng mà còn đảm bảo độ bền màu vượt trội cho công trình.

ỨNG DỤNG

Sàn, tường gạch chuyên dụng cho gạch mosaic và hồ bơi
Sản phẩm phù hợp với các loại đá Ceramic, Porcelain

ĐẶC TÍNH

- **Vật liệu:** Keo 2 thành phần gốc Epoxy thế hệ mới
- **Hiệu suất thi công:** Trám kín không bị xước, thi công theo chiều dọc và chiều ngang mà không bị sụp
- **Tỷ lệ trộn (trọng lượng):** 9:1
- **Định mức mạng tính tham khảo:** 140-160m cho 1 thùng 3,5kg. Định mức thực tế phụ thuộc vào phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch.

ƯU ĐIỂM

- Chống rêu mốc và ố vàng
- Liên kết đặc biệt chống bong tróc nứt vỡ
- Kháng chất tẩy rửa mạnh
- Thi công nhanh gọn
- Không co ngót
- Chống mài mòn
- Kháng hóa chất
- Chuyên dụng cho gạch mosaic và hồ bơi

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM

Gốc hoá học: Keo 2 thành phần gốc Epoxy thế hệ mới.

- **Thành phần A:** Chất kết dính trong suốt, tạo độ bám dính cao.
- **Thành phần B:** Chất tạo màu và kết dính, khi trộn với thành phần A sẽ tạo ra hỗn hợp có độ bền và khả năng chống thấm vượt trội.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Quy cách đóng gói: Dạng thùng trọng lượng 3.5kg

Màu sắc: Trắng

Điều kiện lưu trữ: Sản phẩm phải được bảo quản trong bao bì gốc, chưa mở và không bị hư hỏng ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

(*) Nếu bao bì đã mở, bảo quản bằng cách vụn kín nắp chai hoặc giữ nguyên vôi trộn sau thi công, để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ

Thông số kỹ thuật:

- Độ cứng: 60 HD
- Chống ố vàng: <3 168 giờ/ ΔE
- Thời gian thi công: 30 phút
- Nhiệt độ thi công: từ +10°C đến +35°C
- Thời gian chịu trọng tải nhẹ: 24 giờ
- Thời gian sẵn sàng sử dụng: 4 ngày (10 cho bồn tắm và bể bơi)
- Độ bền uốn: 13N/mm²
- Cường độ nén: 27,5N/mm²
- Khả năng chống mài mòn: 77 mm³
- Độ hút nước: 0,04g
- Khả năng chống ẩm: Vượt trội
- Khả năng chống lão hóa: Vượt trội
- Chứng nhận: A+ của Pháp, TCVN 7899-3:2008

Thông số thi công:

Định mức phụ thuộc vào kích thước của gạch, chiều rộng và chiều sâu của khe ron gạch.

Định mức tham khảo: m² / thùng 3.5kg

- Độ sâu tiêu chuẩn: 3mm - 5mm
- Độ rộng tiêu chuẩn: 1,5mm - 3mm

Kích thước viên gạch

50x50mm

Diện tích

(chiều rộng đường ron 2mm)

4m²

Các chỉ số này chỉ là lý thuyết và chưa tính đến lượng vật liệu bổ sung do độ xốp và độ nhám của bề mặt, sự chênh lệch về độ cao hoặc hao hụt trong quá trình thi công.

Sử dụng

Thời gian khô mặt

Chịu tải đi bộ

Chịu tải hoàn toàn

Thời gian chờ

1,5h - 2h

24 giờ

4 ngày (10 ngày cho bồn tắm và hồ bơi)

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

1. Thử nghiệm trước khi thi công:

Luôn thực hiện kiểm tra khả năng làm sạch và chống bám bẩn trước khi thi công keo ron trên các loại vật liệu ốp lát có bề mặt thấm hút hoặc xốp.

2. Kiểm tra tương phản màu sắc:

Thực hiện kiểm tra sơ bộ để đảm bảo màu sắc giữa keo ron epoxy và gạch đáp ứng đúng yêu cầu thẩm mỹ, đặc biệt khi cần tạo sự tương phản màu.

3. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng:

Không thêm bất kỳ chất phụ gia hoặc thành phần nào khác vào sản phẩm nếu điều này không được quy định trong tài liệu kỹ thuật của Kingsmen.

4. Sử dụng đúng ứng dụng:

Chỉ sử dụng sản phẩm cho các ứng dụng được mô tả rõ ràng trong tài liệu kỹ thuật chính thức từ Kingsmen để đảm bảo hiệu quả tối ưu và độ bền lâu dài.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Kiểm tra các khe ron gạch phải khô, sạch, không bị lấp bởi phần dư keo dán gạch, chất bẩn và đảm bảo khoảng cách giữa các viên gạch.
- Tránh để đọng nước trên bề mặt.
- Bề mặt không bị ẩm ướt.

Trộn keo

Pha trộn theo tỉ lệ 9:1 với epoxy tỷ lệ 9 và chất làm cứng tỷ lệ 1.
Khuấy đều epoxy và chất làm cứng thành một hỗn hợp.

Tiến hành thi công

Dùng bay cao su trét đầy đường ron theo chiều dọc và chiều ngang.
Miết đều và mạnh để đảm bảo keo được lấp đầy vào khe ron

Vệ sinh

Sau 30 - 60 phút dùng miếng bọt xốp thấm nước lau keo thừa theo hình xoắn ốc.

(*)Tùy theo điều kiện thời tiết thực tế: mùa hè sau 30 phút, mùa đông sau 60 phút.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Tất cả thông tin và hướng dẫn sử dụng sản phẩm keo ron gạch Kingsmen được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn hiện tại của chúng tôi. Những hướng dẫn này chỉ áp dụng khi sản phẩm được bảo quản, sử dụng và thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật từ Kingsmen.

Trong thực tế, điều kiện công trường, vật liệu và bề mặt có thể khác biệt, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Vì vậy, các thông tin này không phải là cam kết pháp lý hoặc đảm bảo sản phẩm phù hợp với một mục đích cụ thể.

Khuyến nghị:

Trước khi thi công, quý khách nên kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế. Kingsmen có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị quý khách tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm, có sẵn theo yêu cầu.

Lưu ý:

Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba luôn được tôn trọng. Mọi đơn đặt hàng sẽ tuân theo Điều kiện Bán hàng hiện hành của Công ty cổ phần Masfico Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN MASFICO VIỆT NAM

42 Trần Lưu, Khu đô thị An Phú An Khánh,
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Hotline: 0888 81 18 90
Email: keokingsmen@gmail.com

